

PG3

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Constitution chimique	silice de quartz à 99%
Densité apparente	1,5
Densité réelle	2,7
Forme des grains	arrondie

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

ouverture maille (mm)	% passants cumulés
2,500	100
2,000	98
1,600	67,5
1,250	24,5
1,000	7.5
0,800	0
PASSE	0

L'analyse granulométrique est effectuée avec un granulomètre à laser MALVERN.

Les valeurs indiquées correspondent à des moyennes résultant de plusieurs mesures.

CONDITIONNEMENT

sacs 25 Kg

